

# SEDAPOX® 750

## ALLMÄNT:

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska eller svagt sura rengöringsmedel användas. Blanda alltid rengöringsmedlet med vatten enligt fabrikantens anvisningar. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20-60 °C.

Sedapox® golvbeläggningar kan rengöras med högtrycksaggregat och skurmaskiner, var noga med eftersköljning av golvet. Golven är nötningstålga men mattas av att brukas. Givetvis kan golven behandlas med polish.

Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande. Skurmaskin rekommenderas för golv med halkskyddande struktur

## NORMAL RENGÖRING AV GOLVET:

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm.  
Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.

Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.

## SVÅRT SMUTSADE GOLV:

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall samlas upp och därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat uppnåtts.

## SPILL:

Vätskor, olja o dyl. tas upp med absorberande spån etc. Tänk på att en fet och hal film kan bli kvar på golvet och orsaka halkrisk.

## FLÄCKAR & MÄRKEN:

Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande rengöringsmedel innehållande milda lösningsmedel, som t ex lacknafta. Även bensin och xylene kan användas, men med varsamhet.

## ÖVRIGT:

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet återhämtar sig så småningom och dess funktion finns kvar. Dock finns stor risk för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med alkaliska medel.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör

## SKÖTSELRÅD

### ATT TÄNKA PÅ:

*SEDAPOX® golvbeläggningar är gjorda för hårt slitage och tung belastning i krävande miljöer. För att prestera väl under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.*

*Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar, kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.*

*Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning. Detta är speciellt viktigt när trafiken är tung, eller miljön är våt t ex i livsmedelsindustri.*