

SEDAPOX® CLEAR

All-in-one seamless resin flooring system

Produkttyp:	Lösningsmedelsfri två-komponents epoxiplast med en torrhalt på 100%. Ger en transparent, gultnad, blank och tät yta.
Användningsområde:	• Vidhäftningsprimer för betongytor före målning, beläggning & mattläggning. • Bindemedel till fogfria beläggningar med infärgad kvartssand. • Bindemedel för epoxibruk, avjämningsmassor, dammbindning m.m. • Topplack & försegling av betongytor vid dammbindning & målning. • Topplack & försegling för färgsands- golv & beläggning.
Egenskaper:	• Lågviskös formulering speciellt anpassad för färgsandsgolv. • God Kemikalieresistens, samt hög slit- & nötningstålighet. • Epoxibeläggningen gulnar något, bör därför utföras med gultnad färgsand. Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning, ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15-30 °C.
Brukstid:	Brukstid efter blandning är ca 50 min.
Härdningstid:	8-16 timmar före applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.
Blandningsförhållande:	1 viktdelar SEDAPOX Clear komp A, (8 kg) 0,5 viktdel SEDAPOX Clear komp B, (4 kg)
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.
Att tänka på:	<i>SEDAPOX Clear är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>

Teknisk Data

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Densitet: bas: 1,12 gr/cm³
härdare: 1,00 gr/cm³
mix: 1,07 gr/cm³

Draghållfasthet: ca 23 N/mm² d.v.s. brott i betong.
Tryckhållfasthet: ca 45 N/mm²
Viskositet, 25°C: lättflytande, ca 0,4 Pa s
Volymtorrhalt: 100%
Glans: Blank
Lagringstid: 12 mån i obruten förpackning. (15 °C)